



---

PREALPA S.L.  
NACIONAL 323 SALIDA 144  
18640 PADUL (GRANADA)

05

---

### ARGOREV HCG

UNE EN 998-1:2003: REVOCO MONOCAPA (OC) CSIII W2

Tiempo de utilización	(UNE EN 1015-9):	120 min
Densidad en seco aparente	(UNE EN 1015-10):	1.2 Kg/L
Resistencia a compresión	(UNE EN 1015-11):	6.0 N/mm <sup>2</sup>
Adhesión después de ciclos climáticos	(UNE EN 1015-21):	0.3 N/mm <sup>2</sup>
Absorción por capilaridad:	(UNE EN 1015-18):	0.2 kg/m <sup>2</sup> min <sup>½</sup>
Permeabilidad al agua después ciclos:	(UNE EN 1015-21): cerámica	0.6 ml/cm <sup>2</sup>
Permeabilidad al agua después ciclos:	(UNE EN 1015-21): hormigón	0.2 ml/cm <sup>2</sup>
Conductividad térmica (P=90):	(EN 1745:2002 Tabla A.12):	0.54 W/mK
Reacción frente al fuego:	(EN 13501-1 Declaración 5.2.2):	A1
Durabilidad:	(NPD)	