



PREALPA S.L.
NACIONAL 323 SALIDA 144
18640 PADUL (GRANADA)

04

ARGOREV RASPADO

UNE EN 998-1:2003: REVOCO MONOCAPA (OC) CSIII W2

Tiempo de utilización	(UNE EN 1015-9):	120 min
Densidad en seco aparente	(UNE EN 1015-10):	1.3 Kg/L
Resistencia a compresión	(UNE EN 1015-11):	7.0 N/mm ²
Adhesión después de ciclos climáticos	(UNE EN 1015-21):	0.3 N/mm ²
Absorción por capilaridad:	(UNE EN 1015-18):	0.1 kg/m ² min ^{1/2}
Permeabilidad al agua después ciclos:	(UNE EN 1015-21):	0.03ml/cm ² 48h
Conductividad térmica (P=90):	(EN 1745:2002 Tabla A.12):	0.76 W/mK
Reacción frente al fuego:	(EN 13501-1 Declaración 5.2.2):	A1
Durabilidad:		NPD