# ARGOREV HCF

Mortier de ravalement

UNE-EN 998-1

GP CSIV W2

## DESCRIPTION

Le mortier **ARGOREV HCF** est formulé sur une base de ciment blanc, granulats sélectionnés et additifs qui lui confèrent une grande ouvrabilité, un bon taux de rétention d'eau et une bonne adhérence, outre une exceptionnelle imperméabilité et un fini impeccable pour finitions décoratives.

## APPLICATIONS

Le mortier **ARGOREV HCF** est recommandé pour les enduits en extérieur et intérieur, appliqué en couche fine (approx. 5 mm) sur support de mortier mis à niveau. Particulièrement recommandé pour finis imperméables et décoratifs de façades, patios, etc.

## SUPPORT

Le support devra être résistant, plat, si possible rugueux et sans poussière, ni peinture, huile, etc. En cas d'exposition au soleil ou de nature très absorbante, il est recommandé de l'humidifier au préalable.

## MODE D'EMPLOI

1º Mélanger avec de l'eau claire, de façon mécanique jusqu'à obtention d'une masse homogène, plastique et sans grumeaux avec 20 % d'eau (env. 5 l/sac).
2º Laisser reposer la masse pendant 5 minutes puis mélanger de nouveau avant application.
3º Pour réaliser le revêtement, étendre à la taloche sur le support et laisser reposer le temps nécessaire avant de passer au talochage (10 à 15 minutes), selon le support, la température et l'humidité environnementale.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur des supports à base de plâtre. Ne pas appliquer sur des supports ou pièce à mauvaise absorption ou absorption nulle.
Ne pas appliquer en cas de températures extrêmes, inférieures à 5 ºC ou supérieures à 35 ºC.

## RENDEMENT

La consommation d'**ARGOREV HCF** est d'environ 8 kg/m² pour une épaisseur d'application de 5 mm.

## PRÉSENTATION

Sacs de 25 kg (palette de 1 000 kg).

## COULEUR

Blanc.

## STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine fermé et dans des lieux couverts.

## DÉNOMINATION ET CLASSIFICATION

**GP CSIV W2**

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Eau de gâchage approx. (%):** | **20** |
| Taille maximale du granulat (mm) : | 1 |
| Densité apparente poudre (g/cm³) : | 1,5 |
| Densité apparente pâte (g/cm³) : | 1,9 |
| Durée de vie du mélange (minutes) : | 180 |
| Résistance à la flexion (N/mm²) : | ≥2,0 |
| Résistance à la compression (N/mm²) : | ≥6,0 |
| Résistance à la traction (N/mm²) : | ≥0,3 |
| Capillarité (dm².min½) : | <1,4 |