



## DESCRIPCIÓN

**ARGOTEC UNIÓN UNIVERSAL** es un aditivo líquido para la confección de morteros mejorados y para la preparación de puentes de unión de hormigón e imprimaciones para la colocación de todo tipo de morteros frescos sobre hormigón endurecido. **Argotec Unión Universal** mejora la adherencia, facilita el endurecimiento de los morteros sin figuración, aumenta la resistencia a la abrasión así como la compacidad y la impermeabilidad de los morteros.

## APLICACIONES

**ARGOTEC UNIÓN UNIVERSAL** está recomendado para la realización de los siguientes trabajos: Confección de morteros para reparaciones de hormigón, pavimentos, desconches y revocos.

Confección de morteros para revestimientos lisos, reparaciones no estructurales...

Morteros de cemento para revocos sobre muros de hormigón y mampostería. Morteros de cal y bastardos de cemento y cal.

Preparación de morteros adaptados para la colocación de baldosas de cerámica de alta absorción de agua sobre hormigón.

Preparación de puentes de unión de hormigón e imprimaciones para la colocación de hormigón o mortero fresco sobre hormigón endurecido.

## SOPORTE

Los soportes deben estar firmes, limpios y en lo posible rugosos y libres de aceites, desencofrantes polvo, etc. Debe humedecerse como mínimo 12 horas antes de la aplicación del puente de unión.

### MODO DE EMPLEO

1º Para la confección de morteros mejorados, se añadirá la dosificación de Argotec Unión 10 a la masa de mortero y se homogeneizará con un taladro a bajas revoluciones hasta obtener una consistencia sin grumos.

2º Para la confección de puentes de unión, se podrá utilizar puro o en proporciones 1:1 o 1:2 diluido con agua dependiendo del uso que se le quiera dar. (Consultar tabla de aplicación)

### PRECAUCIONES

No emplear dosificaciones inferiores ni superiores a las recomendadas sin previa consulta a nuestro Departamento Técnico.

No utilizar en ningún caso **Argotec Unión Universal** mezclado sólo con agua como puente de unión.

### RENDIMIENTO

Consumo aproximado para su utilización como aditivo para mortero: 75 g/m<sup>2</sup> y mm de espesor o 75 Kg/m<sup>3</sup>.

Consumo aproximado para su utilización como puente de unión: 125 g/m<sup>2</sup>.

### ALMACENAMIENTO

12 meses, desde fecha de fabricación, en envase original y lugares cubiertos.  
Proteger de las heladas.

### PRESENTACIÓN

**ARGOTEC UNIÓN UNIVERSAL** se presenta en garrafas de plástico de 25 litros.

#### datos técnicos

Aspecto físico:	líquido
Densidad (20°C):	1,0 g/cm <sup>3</sup>
pH (20°C):	8,5±0,5
Punto de inflamación:	>100°C
Solubilidad en agua:	100%
Viscosidad (a 24°C):	129±10 KU